MOTIP Polyesterový tmel na nárazníky

Technické informace



Nerovnosti na nárazníku svého vozu vyrovnáte pomocí dvousložkového tmelu na opravu nárazníků MOTIP. Tmel na opravu nárazníků je velmi pružný a snadno se brousí. Tmel na opravu nárazníků lze přelakovat všemi barvami, také práškovým lakováním, a má velmi jemnou strukturu. Tmel na opravu nárazníků je odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům a má vynikající přilnavost. Tmel na opravu nárazníků MOTIP lze nanášet ve vrstvách o tloušťce až 1 cm.

Objednací číslo: 000080, 000081

Kvalita & vlastnosti

Snadno se brousí
Velmi pružný
Možnost opětovného nástřiku všemi lakovacími systémy, také práškovým lakováním
Velmi jemná struktura
Odolnost proti chemikáliím a vlivům počasí
Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Polyesterová pryskyřice
Název barvy: Šedá
Vůně: Jellemző
Stupeň lesku: matný, 10 ±2
Úplné vyschnutí: 60 min
Přetíratelné: 60 min
Možnost broušení po: 30 min
Povrchy: Plastic bumpers
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí:
- 31 °C
- 31

Doba zpracovatelnosti: 4-5 min
Procento tvrdosti: 2.5 %
Stabilita při skladování: 2 y
Obsah:
- 250 G
- 1,00 KG

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Teplota pro zpracování 15 °C – 25 °C.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Odstraňte starý lak a rez, které nedrží, a zbruste povrch
Smíchejte potřebné množství tmelu s tvrdidlem. Aplikujte v požadované tloušťce vrstvy. Po vytvrdnutí zbruste a v případě potřeby naneste jemný tmel.
Doba schnutí závisí na okolní teplotě.
Po použití rovnou vyčistěte nástroje. Přebytečný materiál smíchaný s tvrdidlem neskladujte v plechovce.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com